

Verwijdering van residuen uit het voegmateriaal

1. Cementverbindingen

Naast kunststofadditieven om het oppervlak te temperen, bevat dit standaardvoegmateriaal cement als bindmiddel. De residuen (cementresiduen) worden snel en volledig verwijderd met een zure KF Cementsluisverwijderaar.

De concentraten worden verdund met water en kunnen worden afgewassen zonder residu achter te laten.

Opmerking: "Onzichtbare" cementsluiers moeten ook worden verwijderd, omdat ze het onderhoud later moeilijk maken.

a) Over keramiek

De mildruikende Lithofin KF Cementsluisverwijderaar is ideaal voor alle keramische oppervlakken (bijv. porselein steengoed) binnenshuis. Door het krachtige effect kun je snel een schoon, helder en residuvrij oppervlak bereiken. Voor zeer zware residuen, zowel in de schaal als buiten, gebruik Lithofin MURO (Belangrijk: goed wassen en ventileren ook na de bewerking!)



b) Op natuursteen

Voor zuurbestendige harde gesteenten zoals graniet en gneis is Lithofin MN Cementsluisverwijderaar ideaal geschikt. Extra voordeel: Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdert en remt gele verkleuring in ferro-gesteente. Let op: zuurgevoelige stenen zoals marmer, kalksteen en andere (sodalieten, gabbros, enz.), vooral met een gepolijst of gepolijst oppervlak, kunnen niet worden schoongemaakt met zure producten.

Aanbeveling: Breng Lithofin MN Vuiloplosser 1:3 verdund aan en laat het ongeveer 15 minuten intrekken. Wrijf de doorweekte voeg voorzichtig af met een zacht plastic kussentje (wit, oranje) zonder druk.

2. Sterk getemperde buiggewrichten

Door het hoge aandeel plastic toevoegingen kunnen de overige gewrichtssluiers zeer moeilijk te verwijderen zijn.

Verdund Lithofin KF Cementsluisverwijderaar tot 1:4 met water, breng aan, smeer meerdere keren en borstel indien nodig.

Spoel daarna goed af met schoon water.

Opmerking: In zeer hardnekkige gevallen kan een vervolgreiniging met Lithofin KF Intensiefreiniger nodig zijn.

Toepassing: In het geval van pure keramiek (verdund 1:3 met water voor natuursteen), breng royaal aan op het oppervlak en laat het ongeveer 20-30 minuten intrekken. Borstel er stevig tussendoor. Stofzuig daarna en was direct twee keer met water.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald aan de hand van een testgebied.

BNL5.26 / Ref. 12000 D2.20gps

3. Epoxyharsverbindingen

alleen voor zuurbestendige substraten

Zuurbestendige epoxyharsverbinding

Dit lasmateriaal is na harding extreem bestand en zuurbestendig. Je moet daarom heel schoon wassen bij het voegen. Lichtresiduen of oppervlaktefilms worden verwijderd:

a) binnen 24 uur: Breng Lithofin KF Intensiefreiniger onverdund aan, laat het ongeveer 30 minuten intrekken, borstel en spoel af met water;

b) na 24 uur: Breng Lithofin Resin-EX royaal aan en breng ongeveer 2-4 uur aan. Werk daarna door met het ruwste pad, voeg water toe en borstel erin. Trek het vocht eraf, neem het op en was het meteen af met veel schoon water.



4. Drainbare verhardingsmortieren

Drainbare tegelvoegvoegen in buitenruimtes zijn waterdoorlatend en op epoxyhars gebaseerd. Verwijder sluiers met Lithofin FUGEX.

a) Op ééncomponentige (1K) mortieren:

Maak het oppervlak goed nat met water. Verdund het product 1:5 met water, en breng het daarna gelijkmatig en royaal aan met een schrobkwast. Laat het ongeveer 20 minuten aantrekken bij een oppervlaktetemperatuur van 20°C. Borstel af en toe tijdens de belichtingstijd.

Spoel onder borstels af met voldoende schoon water.

b) Op tweecomponentige (2K) mortieren:

Breng product puur aan op een droog oppervlak. Verspreid het gelijkmatig met een schrobborstel en zorg dat het wordt aangebracht. Laat het ongeveer 60 minuten intrekken bij een oppervlaktetemperatuur van 20°C (tot ongeveer 2 uur voor zeer hardnekkige residuen) en poets af en toe. Spoel tot slot onder borstels af met voldoende schoon water.



5. Siliconen verbindingen

Resten van het permanent elastische bindingsmateriaal op keramiek worden als volgt verwijderd:

Breng Lithofin KF Siliconenverwijderaar aan tot een dikte van ongeveer 2 mm en laat het 1 uur intrekken, of tot 8 uur bij hardnekkige resten. Duw vervolgens de zachte siliconen weg met een spatel of scheermesje. Veeg het oppervlak schoon met een doek en een beetje alcohol. *Niet geschikt voor natuursteen.*

Bij verkleuring van de randzone door ongeschikte siliconen moet de verbinding worden uitgesneden. Breng daarna Lithofin OIL-EX aan op tegels en voeg en bedek met folie. Na 1 dag verwijder je de folie en borstel of stofzuig je het poeder na het drogen af. Observeer een paar dagen en herhaal indien nodig. Installeer geen nieuwe verbinding totdat de verkleuring veilig is verwijderd.



LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: