

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Marmer** -binnenshuis-

Instructies voor gepolijste, geslepen en geborstelde oppervlakken

Marmer en de gesteentegerelateerde kalkstenen werden al in de oudheid gebruikt voor exclusieve vloerbedekkingen. Net als elk natuurlijk materiaal heeft marmer ook een zekere mate van zorg nodig. De juiste behandeling – vanaf het begin – zorgt voor vele jaren van onvervalste vreugde met deze elegante natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1



Verbruik:
1Liter/50m²

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijdert vette, algemeen vuil en nog veel meer.



Verdun het product met water 1:10.



Dweil de vloer met een vochtige doek.



Was goed met zoet water.



Gebruik geen zure reinigers.



Laat resten van het 1:3 verdund voegmateriaal weken en wrijf af met een witte kussen.



Laat het oppervlak drogen.

Benodigde apparatuur : emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2



Verbruik:
1liter/20-30m²


Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vlekstop -onzichtbaar- maakt water- en olieafstotend en vergemakkelijkt de verzorging.



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan met een wiper of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: bak met schraprail, kortpolige dweil of roller, borstels, schoonmaakdoeken

3



1Liter

Regelmatig onderhoud Aanvullende zorg zie pagina 2


Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 42001 Stand 2.20gps

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging.

Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser minstens 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- Spoel 1-2 keer met schoon water totdat alle wasmiddelresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser of Lithofin WEXA
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofine LÖSEFIX
Diep zittende olieplekken	Lithofin OIL-EX
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Kalkafzettingen	Mechanisch met schraper, scheermesje

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Impregnatie met Lithofin MN Vlekstop maakt marmer, water en olie afstotend. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen. Het natuurlijke stenen oppervlak wordt veel gemakkelijker te onderhouden en het mooie uiterlijk blijft jarenlang behouden.

De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.

De opbrengst van de impregnatie hangt af van de absorptievermogen van de natuurlijke steen.

Een herhaling van de bevruchting wordt aanbevolen na ongeveer 4 tot 5 jaar.

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng alleen impregnaties aan op volledig uitgedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. De slipweerstand van een vloer wordt nauwelijks beïnvloed. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

3 Extra zorg voor meer glans



Lithofin MN Glans en Schoon (voor vloeren)

Voeg ongeveer elke vierde keer het dweilwater toe, in plaats van de Lithofin MN Wash & Clean.

Dit beschermt en behoudt de glans van alle gepolijste oppervlakken.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: