

Reinigen - Beschermen - Onderhouden

geblazen, gezaagd, geschuurd van **Zandsteen** -buitenshuis-

Instructies bijvoorbeeld voor Dhohpur, Maulbronner, Main zandsteen en dergelijke.

Sandsteen wordt vaak aangebracht als een antislip buitenlaag. Het oppervlak is robuust en resistent, maar de gevoeligheid voor vlekken varieert sterk. Daarom is, zoals bij elk natuurlijk materiaal, de juiste behandeling vanaf het begin belangrijk en zorgt het voor een mooie uitstraling voor jaren.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2

Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdt nevel en creëert een helder, schoon oppervlak




Verbruik:
1Liter/30m²



Verdun het product met water 1:5.




Breng het op een voorbevochtigd oppervlak uit met een schrobborstel en borstel na 5 minuten.



Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat het oppervlak drogen.

Opmerking: Doe een voorlopige test, want sommige stenen reageren met klitten of verkleuring.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2a

Beschermende behandeling tegen vlekken Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofine VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker



Verbruik:
1Liter/5m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan over een groot gebied met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.




Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

2b

Verbetering van het uiterlijk -alternatief-

Lithofin MN Kleurverdieper maakt waterafstotend en versterkt het natuurlijke. Kleurstructuur – niet aanbevolen voor zeer poreuze zandstenen.

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2



Verbruik:
1Liter/5m²



Benodigde uitrusting: bak of emmer met schraprail, afdichtingsborstel, brede borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud


Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van oppervlakteverontreiniging indien nodig



1Liter



Verdun het product ongeveer 1:3 met water.



Schrob de vloer met een vochtige doek en veeg één keer met water.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 45002 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Als de bedekking grotendeels droog is, kun je Lithofin VLEKSTOP >W< dun aanbrengen als 1x. Je kunt het voegmiddel makkelijker van het waterafstotende oppervlak afwassen.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikte wegdek vereist zeer zorgvuldige voorreiniging.

- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger* aan met een tuinspuit en laat het 10 - 15 minuten aantrekken (bij ernstige vervuiling: 's nachts laten inwerken). Gebruik alleen lichte algemene vuil.
- Lithofin MN Vuiloplosser (verdund ca.1:3).
- Borstel daarna goed (schuurmachine of borstelmachine).
- Spoel 1 -2 keer met schoon water of spoel totdat alle wasmiddelresten zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwgrond, kalkafzettingen, uitgebreide roestverkleuring	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofine LÖSEFIX
Diepgewortelde olievlekken	Lithofin OIL-EX
Plantaardige verkleuring, onzuiverheden en andere zwarte afzettingen	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Impregnatie met Lithofin MN Kleurverdieper verbetert het uiterlijk door de kleurstructuur te versterken en waterafstotend te maken. Onzichtbare waterafstoting kan worden bereikt met Lithofin Bescherming >W<. Impregnatie met het oplosmiddelvrije Lithofin VLEKSTOP >W< biedt optimale bescherming tegen vlekken zonder het oppervlak te veranderen.

Herhaal de behandeling na ongeveer 4-5 jaar (bij MN Kleurverdieper na 1-2 jaar).

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng het product gelijkmatig aan, laat plassen of strepen niet drogen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak.
- Bij afdekkingen die in afbladselingen of zand zijn aangebracht, moet de achterkant worden behandeld met Lithofin VLEKSTOP >W< vóór de installatie. Dit helpt latere verkleuring door vochtophoping te voorkomen.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

△ Sandstenen zijn meestal ongevoelig voor zuren. Zandkalkstenen (bijv. Anröchter, Pietra Serena et al.) reageer echter met verkleuring of klitten. Zorg er altijd voor dat zure producten worden gebruikt door middel van een voorlopige test.

TIP: Vermijd producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze belemmeren de goed verzorgde het uiterlijk van natuurlijke steen en het moeilijk maken om het te onderhouden.

*Gebruik biocidale producten zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voordat je het gebruikt.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.

De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

■ The Professional Solution