

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Basalt**

Instructies voor basalt (basaltlava) met verschillende porositeit en hardheid

Basalt is een effusiegesteente, meestal zeer hard en donkergrijs tot zwart; De textuur kan variëren van fijn poriën tot grofporig. De juiste oppervlaktebehandeling verfraait het uiterlijk van deze natuurlijke steen en zorgt voor een verdere verbetering van de prestatie-eigenschappen.

De 3 stappen in één oogopslag, *gedetailleerde informatie zie pagina 2*

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen

Eerste reiniging van nieuwe *gebruikte oppervlakken: zie pagina 2*


Lithofin MN Vuiloplosser - zuurvrij - verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Verbruik:
1Liter/50m²



Verdun het product met water 1:10.



Borstel de vloer krachtig met een vochtige nattigheid, en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (verdund minimaal 1:15). Alstublieft alleen na een voorlopige test.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken


Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2



Verbruik:
1Liter/
5-25m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng het gelijkmatig aan met een trekker of kwast.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: Bak of emmer met schraprail, kortpolige dweil, afdichtborstel, borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud voor *meer informatie, zie pagina 2*

Lithofin MN Wash & Clean - regelmatig gebruikt - onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Het ruitenwisper water. Voeg 1 shot toe (ongeveer 20 ml).



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Opmerking:

Bij zware vervuiling veeg af en toe af met Lithofin MN Vuiloplosser.

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng Lithofin VLEKSTOP >W< of Lithofin MN Vlekstop dun aan op het droogst mogelijke deklaag, 1 keer voordat je het voegt en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het materiaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden gewassen.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser minstens 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- Was 1-2 keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser of Lithofin WEXA
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen (alleen voor ruwe oppervlakken)	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar (min. 1:20 verdund)

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Een oppervlaktebehandeling verbetert het uiterlijk en/of de prestatie-eigenschappen van natuursteen. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen. Het natuurlijke stenen oppervlak is veel makkelijker te onderhouden en blijft jarenlang mooi. Herhaalde behandeling na ongeveer 3 - 4 jaar wordt aanbevolen.

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is na het drogen niet meer mogelijk. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- **Sommige soorten steen kunnen donkerder worden.**
Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

Alternatieve behandeling:

Lithofin MN Kleurverdieper versterkt de kleurstructuur van ruwe en grof geslepen oppervlakken. Hierdoor zien de oppervlakken er frisser uit, vlekken zijn minder zichtbaar. Het waterafstotende effect maakt het onderhoud makkelijker.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Sommige basaltvariëteiten (Chinese G 684) worden aangevallen door zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zure reinigers, enzovoort. Vermijd contact van deze stoffen met dit soort basalt.

TIP: Vermijd uitlogingsmiddelen, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.

De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: