

Élimination des résidus du Matériau de joint

1. Joints en ciment

En plus des additifs plastiques pour tremper la surface, ce matériau standard contient du ciment comme liant. Les résidus (résidus de ciment) sont rapidement et complètement éliminés à l'aide d'un détachant de résidus de ciment Lithofin KF Enlève Ciment acide. Les concentrés sont dilués à l'eau et peuvent être lavés sans laisser de résidus.

Remarque : Les voiles en ciment « invisibles » doivent également être retirés, car ils empêchent le nettoyage d'entretien ultérieur compliqué.

a) sur la céramique



Le détachant de résidus de ciment Lithofin KF Enlève Ciment, au parfum doux est idéal pour toutes les surfaces céramiques (par exemple, la porcelaine en grès) à l'intérieur. Grâce à cet effet puissant, vous pouvez rapidement obtenir une surface propre, claire et sans résidus. Pour les résidus très lourds, dans la coque et à l'extérieur, utilisez Lithofin MURÖ (Important : bien laver et assurer la ventilation même après le traitement !)

b) sur la pierre naturelle



Pour les roches dures résistantes aux acides telles que le granit et le gneiss, le détachant de résidus de ciment et de rouille Lithofin MN Enlève Ciment est idéalement adapté.

Avantage supplémentaire : Lithofin MN Enlève Ciment élimine et inhibe la décoloration jaune dans la roche ferreuse.

Veillez noter : Les pierres sensibles à l'acidité telles que le marbre, le calcaire et d'autres (sodalites, gabbros, etc.), surtout avec une surface polie ou polie, ne peuvent pas être nettoyées avec des produits acides.

Recommandation : Appliquer le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:3 et laisser agir environ 15 minutes.

Appliquez soigneusement le joint ramolli avec un tampon en plastique doux (blanc, orange) sans pression Frotter.

2. Articulations flexibles hautement trempées

En raison de la forte proportion d'additifs plastiques, les voiles restants des joints peuvent être très difficiles à enlever.

Diluez le démantèlement Lithofin KF Enlève Ciment jusqu'à 1:4 avec de l'eau, appliquez, étalez plusieurs fois et brossez si nécessaire. Puis rincez bien avec de l'eau propre.

Remarque : Dans les cas très tenaces, un nettoyage de suivi avec le nettoyant intensif Lithofin KF Nettoyant Intensif peut être nécessaire.

Application : Dans le cas des céramiques pures (diluées 1:3 avec de l'eau pour la pierre naturelle), appliquez généreusement sur la surface et laissez agir environ 20 à 30 minutes.

Brossez vigoureusement entre les deux. Ensuite, aspirez et lavez immédiatement deux fois avec de l'eau.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le

Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

3. Joints en résine époxy

uniquement pour substrats résistants aux acides

Assemblage en résine époxy résistante aux acides
Ce matériau de jointure est extrêmement résistant et résistant aux acides après durcissement de la couche. Il faut donc laver très bien lors du joint. Les résidus lumineux ou les films de surface sont retirés :

a) dans les 24 heures : Appliquer le nettoyant intensif Lithofin KF Nettoyant Intensif non dilué, laisser agir environ 30 minutes, broser et rincer à l'eau ;

b) après 24 heures : Appliquer généreusement la résine Lithofin Resin-EX et laisser agir environ 2 à 4 heures. Ensuite, travaillez avec le tampon le plus grossier possible, ajoutez de l'eau et du brossage. Retirez le liquide, absorbez-le et lavez-le immédiatement avec beaucoup d'eau propre.



4. Mortiers de jonction de pavage drainables



Les mortiers de revêtement drainables en extérieur sont perméables à l'eau et à base de résine époxy. Enlever les voiles avec du Lithofin FUGEX.

a) sur des mortiers à un seul composant (1K) : Humidifier le puits de surface à l'eau. Diluez le produit à 1:5 avec de l'eau, puis appliquez-les de façon uniforme et généreuse avec un pinceau à récurer.

Laissez reposer environ 20 minutes à une température de surface de 20°C. Brossez de temps en temps pendant la période d'exposition. Rincez sous les brosses avec beaucoup d'eau propre.

b) sur des mortiers à deux composants (2K) :

Appliquez le produit pur sur une surface sèche. Étalez uniformément avec un pinceau à récurer et assurez-vous que c'est bien appliqué.

Laissez agir à une température de surface de 20°C pendant environ 60 minutes (jusqu'à environ 2 heures pour les résidus très tenaces) et brossez les brosses de temps en temps. En conclusion, voir Rincez les pinceaux avec beaucoup d'eau propre.

5. Articulations en silicone



Les restes du matériau de joint permanentement élastique sur la céramique sont retirés comme suit :

Appliquez le démantèlement silicone Lithofin KF Sil-Net à une épaisseur d'environ 2 mm et laissez agir pendant 1 heure, ou jusqu'à 8 heures pour les résidus tenaces. Ensuite, poussez le silicone ramolli avec une spatule ou une lame de rasoir.

Essuie la surface avec un chiffon et un peu d'alcool. *Pas adapté à la pierre naturelle.*

En cas de décoloration de la zone de contour due à un silicone inadapté, il faut découper la jointure. Ensuite, appliquez du Lithofin OIL-EX sur le carrelage et le joint, puis couvrez avec du papier aluminium. Après un jour, retirez le papier aluminium et brossez ou passez l'aspirateur après séchage. Observez pendant quelques jours et répétez si nécessaire. N'installez pas de nouvelle jonction tant que la décoloration n'a pas été retirée en toute sécurité.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai

F5.26 / Réf. 12000 Édition D2.20gps

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriquée en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr