


Plans de travail de cuisine en pierre naturelle

Instructions de traitement pour l'imprégnation en usine

Exigences :	
La surface doit être propre et réceptive, c'est-à-dire : ▪ Apparence uniforme de la surface ▪ Aucune tache, aucune décoloration et aucun résidu à la surface Veuillez également noter les informations sur les étiquettes des produits ou dans les fiches techniques.	
Nettoyage	Informations importantes
a) dans le cas de la pierre naturelle insensible à l'acide : Diluez les résidus de ciment et le démolissant de ciment Lithofin MN Multi-Nettoyant à 1:10 b) pour la pierre naturelle sensible à l'acide Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant 1:3  Appliquez le produit choisi et répartissez-le uniformément. Après quelques minutes, frottez avec un tampon en nylon blanc, puis rincez abondamment à l'eau pour éliminer tout résidu de produit nettoyant.  Laissez sécher la surface et protégez-la de l'humidité (environ 12 heures à 20 °C).	▪ Les nettoyants acides peuvent modifier la surface des pierres naturelles calcaires ! ▪ Ne laissez jamais sécher le produit de nettoyage. Ajoutez de l'eau ou du produit, étalez et brossez. ▪ Appliquez toujours des nettoyants à base de solvants uniquement sur les surfaces sèches !
Fécondation (voir page 2 pour la sélection des produits)	Veuillez noter
 Versez le produit dans le bac/bol. Utilisez un pinceau de surface pour appliquer.  <u>Dessous</u> : Traiter 10 cm de large autour du bord avant et autour de toutes les découpes. <u>Surfaces visibles</u> : traitez d'abord la surface, puis les découpes et les bords.  Enlever complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau (voir l'étiquette pour le temps). Important : Après environ 60 minutes, retravaillez avec un tampon de mélamine ! Ensuite, la plaque peut être déplacée.	▪ La surface à traiter doit être propre, exempte de taches et bien sèche (humidité résiduelle maximale de 3 %). ▪ Température de traitement 10°C° - 25°C° ▪ Appliquez uniformément, évitez les stries, etc. ▪ À des températures très chaudes, le temps de pénétration peut être réduit jusqu'à 50 %. ▪ Temps de séchage à 20°C : Chargeable après 24 heures Réagit après 48 à 72 heures ▪ N'utilisez que des élévateurs à aspiration propres pour transporter les panneaux. Efface immédiatement les empreintes avec du tampon mélamine. Avant l'emballage, protéger de l'humidité pendant 24 heures. ▪ Fournissez des instructions de soins aux clients.

Traitement protecteur avec quel produit								
	Pierre dure polie		Pierre dure fermée/brossée		Pierre douce ¹⁾ polie		Pierre douce ¹⁾ fermée/brossée	
	avec	neutre	avec	neutre	avec	neutre	avec	neutre
Approfondissement des couleurs	avec	neutre	avec	neutre	avec	neutre	avec	neutre
Lithofin NanoTOP	☑	--	☑	--	☑	--	☑	--
Lithofin MN Fleckstop	--	☑	--	☑	--	☑	--	☑
Lithofine FVE	☑	--	☑ ²⁾	--	☑	--	☑	--

Traitement : voir les instructions d'utilisation. Certaines pierres naturelles nécessitent un soin particulier lors de l'imprégnation en raison de leurs propriétés : par exemple **Pietra Serena**, gabbros et basaltes aux surfaces non polies telles que **Nero Assoluto**, **Nero India**, **Nero Impala**, des quartzites micatiques comme **Alta**, **Oppdal**, Flammert et autres deviennent très sombres.

¹⁾ Les fécondations ne protègent pas contre les acides. ²⁾ Particulièrement adapté aux pierres sombres.

Surfaces résinées
Ces surfaces et d'autres prétraitées en usine peuvent présenter un changement dans le comportement d'absorption. Pour les surfaces résinées, les imprégnations à base de solvants sont mieux adaptées que les imprégnations solubles dans l'eau.

Éliminer les impuretés avec ...	... Produit
Résidus d'huile, de graisse, etc.	Lithofin LEV ou Lithofin MN Multi-Nettoyant
Cire, vernis et crayons à cire, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts calcaires dans un matériau résistant aux acides	Lithofin MN Enlève Ciment
Dépôts de calcaire dans un matériau sensible aux acides	Lithofin MN Multi-Nettoyant et un coussin en nylon blanc
Abrasion de l'aluminium	Lithofin ASR
Traces de caoutchouc / empreintes laissées par les rouleaux de pression	Lithofin LÖSEFIX
Étiquettes, résidus d'autocollants	Lithofin LEV
Rouille dans un matériau résistant aux acides	Lithofin MN Enlève Ciment
Rouille dans un matériau sensible à l'acide	Lithofin Rouille-Net

Sécurité au travail :
Veuillez noter les informations sur l'étiquette, la fiche technique et la fiche de sécurité ! Faites attention aux équipements de protection individuelle tels que les lunettes de protection et les gants ! Une bonne ventilation est toujours nécessaire, surtout pour les produits qui sentent mal.

Ce guide est une compilation d'expériences pratiques et vise à vous faciliter l'utilisation correcte des produits de soins de la pierre. Il ne prétend pas être complet. Les recommandations ne peuvent être pas contraignantes. Par conséquent, veuillez suivre les instructions d'entretien spécial ainsi que les instructions d'utilisation des produits et adapter toutes les informations sur le travail avec nos produits aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Il est toujours conseillé de créer une zone d'examen. LITHOFIN garantit la qualité parfaite du produit, mais ne peut assumer aucune responsabilité pour le traitement.

Si vous avez des questions,
veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

 **La solution professionnelle**