

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Grès sablé, scié, poncé -extérieur-

Instructions par exemple pour Dholpur, Maulbronner, Main Grès et autres.

Le grès est souvent posé comme une surface extérieure antidérapante. La surface est robuste et résistante, mais la sensibilité aux taches varie considérablement. Ainsi, comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important -dès le départ- et garantit une belle apparence pendant des années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire et propre.



Rendement :
1Litre/30m²



Diluez le produit avec de l'eau 1:5.




Étalez sur une surface préhumidifiée avec une brosse à récurer et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :
Veuillez effectuer un test préliminaire, car certaines pierres réagissent avec des emmêlements ou des décolorations.

Équipement requis : seau, récurer, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Rendement :
1Litre/5m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément sur une grande surface avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

2b



Rendement :
1Litre/5m²

Amélioration de l'apparence -alternative-

Lithofin MN Couleur Plus produit un effet hydrofuge et sublime le naturel Structure des couleurs – non recommandée pour les grès très poreux.

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la contamination de surface si nécessaire.



1Litre



Diluez le produit environ 1:3 avec de l'eau.



Frottez le sol avec un chiffon humide et essuyez 1 fois à l'eau.



Contre les dépôts verts :
Vaporisez du Lithofin ALLEX* une fois par an.



Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 45002 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : si le revêtement est en grande partie sec, vous pouvez appliquer du Lithofin FLECKSTOP >W< finement en 1x. Vous pouvez enlever le coulis plus facilement de la surface hydrofuge.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un trottoir déjà utilisé nécessite un pré-nettoyage très minutieux.

- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes (toute la nuit si c'est fortement contaminé). Pour une terre générale légère, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant (dilué environ 1:3).
- Puis brossez bien (brosseur ou brossage).
- Rincez à l'eau propre 1 à 2 fois ou jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de construction, dépôts de calcaire, décoloration importante de la rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Nets
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Revêtements végétaux glissants	Lithofin ALLEX*
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

L'imprégnation avec le Lithofin MN Couleur Plus améliore l'apparence en renforçant la structure colorée et en la rendant hydrofuge. La répulsion invisible à l'eau peut être obtenue avec Lithofin PROTECTION >W<.

L'imprégnation avec le Lithofin FLECKSTOP >W< sans solvant offre une protection optimale contre les taches sans changer la surface.

Il est recommandé de refaire le traitement après environ 4 à 5 ans (dans le cas de Lithofin MN Couleur Plus après 1 à 2 ans).

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.**

- Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être traité avec du Lithofin FLECKSTOP >W< avant l'installation. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

△ Les grès sont généralement insensibles aux acides. Les grès calcaires (par exemple Anröchter, Pietra Serena, etc.) peuvent toutefois présenter des décolorations ou un aspect terne. Il convient de toujours vérifier l'utilisation de produits acides en effectuant un essai préalable.

ASTUCE : Évitez les produits qui forment des couches ou laissent des résidus. Ils nuisent aux soignés l'apparence de la pierre naturelle rend son entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle