

Traitement des sols en béton et en calatiques de ciment

Des sols en béton ou en béton sont utilisés comme revêtement exclusif et moderne. Les propriétés et le meulage rendent la surface très absorbante et délicate. Un traitement protecteur approprié confère à la surface de meilleures propriétés de performance.


Après le meulage



Pour une surface propre et claire, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:10. Utilisez-le pour essuyer la surface et éliminer toute poussière de ponçage et impureté restante.

△ **Note importante :** lavez-vous à l'eau fraîche.

Traitement protecteur



propre
sec
10 – 25 C°

Avant le traitement, le substrat doit être complètement desséché (humidité résiduelle inférieure à 3 %). S'il y a une humidité plus élevée (maximum 4 %), elle doit être répartie uniformément dans le matériau.



Cette condition préalable doit être assurée par de multiples mesures d'humidité réparties sur toute la zone. Une répartition inégale de l'humidité entraîne une apparence ombragée, trop d'humidité peut entraîner la desquamation.

Une petite zone de test dans un lieu discret montre des résultats et une consommation plus tardifs.

Options de traitement pour sols poncés et polis

1a) Sans brillance et avec peu de creux coloré, le Lithofin MN Fleckstop est une imprégnation à pores ouverts et rend la surface de la surface répulsive à l'huile, à la graisse et à l'eau. Cela signifie moins de taches et l'entretien est facilité à long terme. Ce traitement est idéal pour les diatribes plus denses (remplies). Traitement : Il suffit d'appliquer généreusement et uniformément avec une serpillière ou un pinceau, laisser absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes). Couverture : environ 12 m² / litre.

1b) Sans brillance avec une creux de couleur marquée

Effet et traitement : voir 1a), mais avec un approfondissement intensif de la couleur par Lithofin Fleckstop PLUS ou Lithofin MN Couleur Plus.

Options de traitement pour les sols poncés

Avec un éclat soyeux avec peu de creux de couleur

Le traitement en 2 étapes réduit la sensibilité à l'eau et à l'huile et assure un entretien facile grâce au film de surface brillant.

Traitement : Appliquer Lithofin FLECKSTOP >W< de façon uniforme avec une serpillière ou un produit similaire.

Après environ 24 heures, appliquez Lithofin MULTI-SEAL, laissez sécher puis remettez Lithofin MULTI-SEAL.

Couverture : Lithofin FLECKSTOP >W< : environ 10 m²/litre
Couverture : Lithofin MULTI-SEAL : environ 10 m²/litre

Entretien régulier



Un essuyage régulier et humide suffit pour un entretien régulier. Pour cela, ajoutez un trait (environ 20 g) de Lithofin MN Wash & Clean à l'eau de serpillière. Cela vous permet de nettoyer et d'entretenir en une seule étape. Avec une utilisation régulière, la surface devient plus belle et plus riche en couleur.

ASTUCE : Si la surface a été protégée après le traitement de type 2b), ajoutez environ 1 tasse de Lithofin MULTI-SEAL à l'eau d'essuyage sans additifs si la brillance s'estompe.



F6.26 / Réf. 55001 Édition 6.24gps

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. En cas d'absence d'expérience et en cas de doute, le produit doit être testé dans un endroit discret à l'avance.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle