

Lithofin FVE Kleurversterker -extra- voor natuursteen

Beschrijving

Een speciaal Lithofin product, ontwikkeld voor professionele toepassing. Dit hoogwaardig oplosmiddelhoudende impregneermiddel verdiept de natuurlijke kleur van de steen en zorgt voor een duurzame en mooie afwerking. De beschermende behandeling zorgt tevens voor een water- en olieerend effect.

Eigenschappen

Lithofin FVE is vloeibaar, kleurloos, gebruiksklaar, droogt snel en is eenvoudig in gebruik. De behandeling vormt geen lagen en veroorzaakt geen glans. De actieve bestanddelen zijn bestand tegen huishoud-chemicaliën en de behandeling weerstaat temperaturen tot 200°C.

Doeltreffendheid: de actieve bestanddelen dringen door middel van organische oplosmiddelen in het steenoppervlak. Nadat de oplosmiddelen zijn verdampt vormen de actieve bestanddelen een 'film' in de poriën van de steen en blijven langdurig werkzaam.

De kleur van de steen wordt tot het maximum versterkt terwijl de natuurlijke structuur behouden blijft. Het water-olie- en vetwerend effect voorkomt vlekvorming.

Technische data:

Dichtheid: ong. 0.9 g/cm³ Vlampunt: ong. 23°C (c.C)

Uitzicht: kleurloos Geur: aromatisch

Toepassing

Beschermt Natuursteen en versterkt het uitzicht door het verdiepen van de natuurlijke kleur en het versterken van de structuur. Geschikt voor keukenbladen, toonbanken, wastafels, vensterbanken, tafelbladen en dergelijke kleine oppervlakken.

Oppervlakken: Zeer geschikt voor donkere natuursteen zoals Jasberg, Zimbabwe, Indian Black enz. met gepolijste, geslepen of geborstelde oppervlakken.

Opgelet: Niet aanbevolen voor grote oppervlakken (vloeren).

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet volledig droog, zuiver en vlek-vrij zijn. De oppervlaktetemperatuur moet tussen 10°C en 25°C liggen. Test steeds het product op een testvlak om de benodigde producthoeveelheid te bepalen en om het effect te controleren.

Verwerkingsmateriaal: Brede borstel met zachte haren, absorberende doeken, melamine pads.

Schud de fles vooraf. Verdeel Lithofin FVE onverdund en kruisgewijs. Laat het product in het oppervlak dringen (ca. 10 min. bij 20°C). Dit proces duurt langer bij lage temperaturen en sneller bij hoge temperaturen. Laat het product niet drogen OP het oppervlak en voeg product toe indien nodig. Verwijder het teveel aan product van het oppervlak en boen het oppervlak droog. Boen het oppervlak na met een melamine pad om de beste oppervlakte-finish te verkrijgen. Laat het oppervlak minstens een uur drogen.

Opgelet: Glas, keramiek en oplosmiddelgevoelige oppervlakken (hout, lak, enz.) moeten afgeschermd worden. Gereedschap kann met thinner gereinigd worden.

Verbruik: Tot 40 m²/liter op gepolijste oppervlakken en tot 20 m²/liter op geslepen en geborstelde oppervlakken.

Droogtijd: De steen kan verplaatst en getransporteerd worden (zonder verpakking) na 1 uur (bij 20°C). De volledige beschermende werking treedt in na 3 dagen.

Duurzaamheid

Het beschermende effect blijft meerdere jaren werkzaam.

Mechanische verwerking kan het oppervlak lichter van kleur maken. Door een regelmatig onderhoud met Lithofin MN Easy-Clean kan het effect nagenoeg onbeperkt voortduren. Opgelet: verwijder spatten tijdens het koken onmiddellijk. Gebruik geen sterk-ontvettende of laagvormende producten.

Opslag

Gesloten, koel en droog. Houdbaar gedurende ca. 2 jaar. Geopende flessen moeten onmiddellijk verbruikt worden.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen.

Opruiming: Productresten zijn gevaarlijk afval.

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en kan worden gerecycled. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingssystemen worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 stuks in een doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in een doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)