

Lithofin Cotto Pre-Wax

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het LITHOFIN Programma voor Cotto en Terracotta. Het is een gebruiksklaar impregneringsmiddel op waterbasis en bevat speciale olie- en waterafstotende polymeren en additieven.

Eigenschappen

Lithofin Cotto Pre-Wax dringt door in het poreuze oppervlak en vormt onmiddellijk een flinterdunne, onzichtbare film in de haarvaten. Dit voorkomt grotendeels dat water, vuil en vet binnendringen. Dit maakt het veel gemakkelijker om onzuiverheden van het oppervlak te verwijderen. De diffusie van waterdamp wordt slechts in geringe mate verminderd, het uiterlijk van het oppervlak wordt niet veranderd, een lichte verdieping van de kleur is mogelijk.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³

Uiterlijk: helder, kleurloos

Geur: praktisch reukloos

pH-waarde: ca. 4,5

Draagwijdte

1. Voor het voegen als voeghulpmiddel voor het gemakkelijker wassen van het voegmateriaal voor alle absorberende oppervlakken.
 2. Voor het vlekafstotende onderhoud van bekledingen van terracotta, terracotta, kleiplaten, terres cuites, kacheltegels, enz., vooral in vlekgevoelige ruimtes zoals keukens en eetruimtes. Het is de 1e stap van de behandelingsmethode >modern< en wordt altijd vóór de definitieve behandeling met Lithofin Cotto Wax Finish aangebracht.
- Opmerking: In de fabriek voorbehandelde, gewaxte of met zout geglaazuurde oppervlakken kunnen niet worden behandeld. Als je twijfelt, probeer het dan eerst.

Verwerking

1. **Als voeghulpmiddel:** Voor gebruik als voeghulpmiddel, Lithofin Cotto Extraschutz verdunnen met water ca. 1:3 tot 1:5, afhankelijk van het absorptievermogen van de coating, en gelijkmatig aanbrengen op de goed gedroogde laag voor het voegen. Na ongeveer 2 uur kan er gevoegd worden. Zorg ervoor dat u voor gebruik een testoppervlak maakt. Dit kan worden gebruikt om de effectiviteit te controleren, vooral bij gepigmenteerde voegen.
2. **Breng** Lithofin Cotto Extra Protection onverdund aan op het schone, vlekvrrije en uitgedroogde oppervlak met Lithofin applicator, lamsvachtdweil of spons als onderhoudsvriendelijk hulpmiddel in de >moderne< methode, of spuit gelijkmatig met een tuinsproeier en verdeel onmiddellijk met een spons.

Voor zeer absorberende oppervlakken moet na ca. 30-40 minuten een tweede toepassing worden uitgevoerd. Vermijd plassen en druppels of veeg onmiddellijk af.

Verwerkingstemperatuur: 5-25°C.

Droogtijd: ca. 1 uur, afhankelijk van de kamertemperatuur.

Het gereedschap schoonmaken met water.

Direct na het drogen moet worden begonnen met de eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax Finish.

Let op: Verwijder overtollig product altijd van het oppervlak met een niet-pluizende doek voordat u gaat drogen. Behandel altijd de gehele oppervlakte van een ruimte. Tijdens de behandeling kan het oppervlak er een beetje vlekkelig uitzien, maar dit effect verdwijnt bij het drogen. Spatten op hout, glas, PVC, geverfde oppervlakken, permanent elastische verbindingen, enz. met een doek afnemen.

Verbruik: ca. 5-10 m²/liter voor zachte kleiplaten, terres cuites, Spaanse en Franse terracottaarten; ca. 10-15 m²/liter voor Florentijns en Italiaans terracotta. Cotto.

Opslag

Verzegeld, vorstvrij, tot ca. 2 jaar houdbaar. Verwerk geopende containers onmiddellijk.

Milieubescherming

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en kan worden gerecycled. Uitgespoelde verpakkingen kunnen worden afgevoerd via het afvalinzamelingssysteem (zie opmerking op het etiket).

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)