

Lithofin Protector voor (kwarts-)composiet en kunststeen

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor composiet en andere kunststeen. Krachtig impregneermiddel met water- en olieafstotende werkzame nanodeeltjes op polysiloxaanbasis, in oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin Protector is dunvloeibaar, kleurloos, is gebruiksklaar en kan eenvoudig worden verwerkt. Het beschermt vrijwel alle composietmaterialen tegen vlekken en vuil, zonder het karakteristieke uiterlijk te veranderen.

Werking: De werkzame stoffen zorgen ervoor, dat water, olie en vetten niet opgezogen worden, maar op het oppervlak blijven liggen.

De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelen niet.

Technische data:

Dichtheid: ca. 0,8 g/cm³

Flampunt: ca. 16°C (c.C)

Uiterlijk: kleurloos

Geur: aromatisch

Toepassing

Als vlekafstotend product voor composiet en andere kunststeen. Bijzonder geschikt voor aanrechtbladen en andere vlekgevoelige oppervlakken zoals tafelbladen, toonbankafdekkingen en vensterbanken, evenals in badkamers.

Opmerking: De zuurgevoeligheid van de oppervlakken blijft bestaan. Bij gepolijste en geschuurde oppervlakken verdiept de glans, bij ruwe oppervlakken de kleur.

Verwerking

Als nog geen ervaring met het product is opgedaan eerst uitproberen op een onopvallende plaats. Een voorreiniging met Lithofin Composietreiniger is aanbevolen. Dit is de ideale voorbereiding voor de eropvolgende beschermende behandeling in de werkplaats. De ondergrond moet droog en schoon en vrij van olie, vetten, siliconen, was e.d. zijn.

Het ganse werkstuk moet in één keer behandeld worden.

Lithofin Protector onverdund met een schone kwast, roller of doek gelijkmatig dun aanbrengen en ca. 10 min laten inwerken. Procedure eventueel herhalen. Strepen en overtollig product met een doek of zachte pad voor het drogen restloos uitsmeren c.q. opnemen. Het werkstuk kan na ca. 2 verplaatst worden, geen zuignappen gebruiken. Opletten a.u.b.: Glas, keramiek, kunststoffen, gepolijste, gelakte of oplosmiddelgevoelige oppervlakken moeten beschermd worden. Gereedschap met verdunning reinigen. Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10°C - 25°C Uitstrijkvermogen: ca. 20 tot 35m²/Liter Droogtijd: na ca. 30 minuten oppervlakkig droog. Het Volledige werking na ca. 3 dagen.

Houdbaarheid

De grote mate van dichtheid van composietoppervlakken beperkt het binnendringen van werkzame stoffen. Deze zorgen aan het oppervlak voor een afstotend effect en zijn tot 3 jaar effectief.

Opslag

Afgesloten, droog, koel, echter niet onder 10°C. Kan max. 2 jaar worden bewaard. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken.

Nabehandeling

Door het juiste onderhoud en nabehandeling wordt de beschermende stof steeds opnieuw geactiveerd, waardoor de bescherming van het oppervlak wordt verbeterd en gedurende lange tijd behouden blijft. Voor het juiste onderhoud en behoud van de maximale beschermende werking bevat de Lithofin-onderhoudsset voor composiet de geschikte producten en een nauwkeurige gebruiksaanwijzing.

Opmerking: Sterk ontvettende of laagvormende producten zijn ongeschikt.

Advies: Vlekvormende stoffen altijd onmiddellijk verwijderen, ook van geïmpregneerde oppervlakken.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen. Niet in het afvalwater lozen.

Opruiming: Productresten zijn speciaal afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en kan worden gerecycled. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 1-literfles met kindveilige sluiting (10 stuks in een doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)